

品質特性表 1 | 棚板・セッター

Table of quality characteristics (1) Shelf boards and setters

形 状 Form		軽量セッター Lightweight setter			
商 品 名 Product code		IRON™			
		IRON-A8	IRON-A7	IRON-M5	IRON-C3
材 質 Material		アルミナ Alumina		ムライト-コーディライト Mullite-Cordierite	コーディライト Cordierite
安全使用温度 (°C) Safe use temperature (°C)		1400	1400	1350	1300
化学成分 (%) Chemical component	SiC	—	—	—	—
	Si ₃ N ₄	—	—	MgO 2	MgO 10
	SiO ₂	24	32	37	46
	Al ₂ O ₃	76	67	59	42
物 性 Physical properties	見掛け気孔率 (%) Apparent porosity	50	55	52	56
	カサ比重 Bulk density	1.7	1.4	1.4	1.2
強度 (MPa) Strength	室温曲げ強度 Room temperature bending strength	10	8	16	6
	高温曲げ強度 at 1400°C High temperature bending strength	—	—	—	—
	室温圧縮強度 Room temperature compressive strength	—	—	—	—
熱的特性 Thermal characteristic	熱膨張率 (%) at 1000°C Thermal expansion	0.55	0.38	0.38	0.18
	熱伝導率 at 350°C (W/(m·K)) Thermal conductivity	0.50	0.47	0.33	0.29
	耐酸化性 (重量増加率 (%)) Oxidation resistance	—	—	—	—
	耐スパール性 (破壊温度 (°C)) Spalling resistance <fracture temperature (°C)>	—	—	—	—
特 長 Feature		耐反応性 高耐ベンド Reaction resistance High bending resistance	耐ベンド Bending resistance	耐スパール Spalling resistance	高耐スパール性 High spalling resistance
用 途 Application		電子部品 セッター匣鉢 Electronic components Setter sagger for firing	一般陶磁器用 タイル焼成用 For ordinary ceramics For tile firing		

*耐酸化性：温度 1150°C、酸化リッチ雰囲気下での 200 時間後の重量増加率と 25 時間後の重量増加率の差。*耐スパール性：400×350mm/m サイズでワーク積載し、急冷して破壊した時の炉内設定温度。

*Oxidation resistance: Difference in the weight increase ratio in an oxygen-rich environment at 1,150°C after 200 hours and after 25 hours. *Spalling resistance: Kiln set temperature at which rapid cooling causes fracture when loaded with 400 × 350 mm-size workpieces.